

## **Technical Data Sheet**

## Q 20-100 2K Fiberglass Putty

## Характеристика:

Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из стекловолокна. Не образует пор при нанесении. Непосредственно на шпатлевку может быть нанесен грунт-наполнитель без необходимости использовать доводочной или наполняющей шпатлевки. Наносится на сталь, алюминий и стеклопластик. Ручное и машинное шлифование. Может наноситься толстым слоем без риска сдвига. Применяется для упрочнения поврежденной поверхности. Легко шлифуется и не забивает наждачную бумагу. Отличная адгезия к стальным, алюминиевым и полиэфирным поверхностям.

## Нанесение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и зашлифована абразивом P80 – P150. Тщательно перемешайте шпатлевку по массе с 2-3% отвердителя БПО. Жизнеспособность в течение 3-5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура может сократить срок годности и ускорить время высыхания.

Примечание: Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15°C. Не наносите на кислотные грунты и однокомпонентные акриловые материалы.

**Техническая информация:** Плотность: 1,75 g/cm³ Цвет зеленый.



2004/42/IIB(b)(250)<250



Очистка



Putty 100g hardener 2g



Pot life: 3-5 min at 20°C



Сушка: 20-25min at 20°C



Hand sanding / dry: P120 -



Machine sanding / dry: P120 -P240



Store in cool place



Срок годности: 12 мес.

This data sheet is for information purpose only. To our knowledge, the data provided complies with the latest standard and is based on years of experience in the manufacturing of our products.

Copyright: Q-Company 2017, all rights reserved-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / GermanyVersion: 02.01.2017